

## 充填処理

コールドジョイント部分に沿ってVカットし、清掃後、BSラピタル・エース  
(樹脂モルタル)などを充填して表面を平滑に仕上げる。

充填部および充填を行った端から幅100mm程度、防水材にて補強塗りをを行う。

注記：処理方法を重点的に表現するため、縮尺は統一して描かれてはおりません

