

充填処理

打継ぎ部分をハツリ取り，清掃後，BSラピタル・エース(樹脂モルタル)を
充填して表面を平滑に仕上げ，充填部および充填を行った端から幅100mm程度，
防水材にて補強塗りをを行う。

注記：処理方法を重点的に表現するため、縮尺は統一して描かれてはおりません

