

H鋼周辺のコンクリートをハツリ取り，その奥でH鋼を切断したあと，仕上げる．水洗いし，BSラピタル・エース(樹脂モルタル)を充填し表面を平滑に充填部および充填を行った端から幅100mm程度，防水材にて補強塗りをを行ったあと，防水材を塗布する．

注記：処理方法を重点的に表現するため、縮尺は統一して描かれてはおりません

