



本 社 〒571-0030 大阪府門真市末広町8-13 TEL 06-6909-6755(代) FAX 06-6909-6702
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 TEL 03-3436-3801(代) FAX 03-3436-3803
岡山工場 〒709-4312 岡山県勝田郡勝央町黒土115-1 TEL 0868-38-5151(代) FAX 0868-38-3745

ホームページアドレス <https://www.dainichikasei.co.jp>

※ビッグサン複合防水工法の施工要領書は、弊社営業部までご用命ください。



施工代理店

本カタログに表示されている
データの数値換算は
次の通りです。

1N=0.102kgf
1N/mm² (MPa)=10.2kgf/cm²
1kN/m=1.02kgf/cm
1mPa・s=1cP



本リーフレット記載の製品写真は、印刷物のため実際の色とは多少異なっています。
本リーフレットの記載内容は、2017年度のもです。
本リーフレットは、大豆油インキを使用しています。

*本パンフレットはリサイクルペーパーを使用しています。 KENE-594G(17. 5)

進化した防水材 **ビッグサン**
BIG SUN
ポリマーセメント系塗膜防水材

Waterproofing materials
for buildings and engineering works



水系による自然な「優しさ」と「強さ」を両立する。それが **ビッグサン** です。

ビッグサン複合防水材は強靱で耐久性のある浸透性防水塗膜または、弾性塗膜を形成するポリマーセメント系塗膜防水材です。
安全性・耐久性に優れ、快適な作業環境を提供します。


Point.1 水系だから、環境・人をやさしくつつむ

いかに自然環境への影響を抑え、より効果的で経済的な防水材を生み出すか大日化成はこの課題に取り組み、長年にわたって研究を重ねてきました。『ビッグサン複合防水材』は、エマルジョンを主成分とするポリマーセメント系塗膜防水材ですので、従来の有機溶剤系防水材とは異なり、臭気、毒性の低減を図った環境に優しい防水材です。また、構成材料であるビッグサンコート SC-100、ビッグサンパウダー R-100および、ビッグサンプライマー#100、ビッグサントップ、ビッグサントップAU・ASIは、日本建築仕上材工業会のF☆☆☆☆を取得し、さらに厚生労働省が濃度指針値を定めた下記13種類の有害化学物質は配合していません。


有害化学物質名	
1. ホルムアルデヒド	8. フタル酸ジ-n-ブチル
2. トルエン	9. テトラデカン
3. キシレン	10. フタル酸-2-エチルヘキシル
4. パラジクロロベンゼン	11. ダイアジノン
5. エチルベンゼン	12. アセトアルデヒド
6. スチレン	13. フェノプロカルブ
7. クロルピリホス	

(注)：「ホルムアルデヒドの放散速度」／屋内、風呂、トイレ等で通常使用されているビッグサン RA-3工法塗膜について、改正建築基準法において指定建材区分の試験方法「ホルムアルデヒドの放散速度(チャンバー法)」で測定し、確認しました。

Point.2 柔軟性と強さを兼ね備えた優れた性能



『ビッグサン複合防水材』によって形成される防水層は柔軟で弾性に富んでいるため、下地の伸縮に対する追従性に優れています。また、長期にわたり厳しい環境にさらされる箇所には、不織布を積層することで耐久性のある防水層をつくることができます。



地球全体の画像は気象庁「ひまわり8号」による初画像：平成26年12月18日撮影 を使用しています。

Point.3 水系だから、簡単・安全・スピード施工

いかに手間をかけずに信頼性の高い防水工事を迅速に行うか？大日化成ではこの問題にも積極的に取り組み、施工現場の効率化と省力化を実現しています。『ビッグサン複合防水材』による施工は、他の防水材と異なり特別な技術や機械を必要としません。安全な工事が短期間で行えます。

Point.4 飲料水用途での施工が可能


ビッグサン防水は厚生省令第15号及び厚生労働省令第15号の浸出試験に適合している工法もありますので、浄水施設、排水池、受水槽などの内面防水にも使用できます。

2006年度11月より日本建築学会から「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説」が刊行されました。これは、今後「ポリマーセメント系塗膜防水材」を正しく普及させることを目的に策定されたもので、当社もこれに参画し、同指針(案)に準じた各種ビッグサン防水工法を取り備えております。

日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)・同解説」に基づく製品表示
(SC-100+R-100 混合体) (SC-300+R-300 混合体)

ポリマー混和液 固形分	53.1%	52.0%
ポリマー混和液／既調合粉体 混合比	9kg／7kg	9kg／18kg
全固形分	73.6%	84.0%
硬化塗膜比重	1.65	1.65

多様化する 建築・土木分野の防水用途に、 幅広い工法で活躍できます。



建築用	PA-1仕様 RA-3工法…P.6 RA-4工法…P.6 ACE工法…P.9	PA-2仕様 RB-5工法…P.6 RC-5工法…P.7 RB-6工法…P.7	PA-3仕様 RB-7工法…P.7 RB-8工法…P.8 RX工法…P.8	金属屋根用 MR工法…P.11 スレート屋根用 SR工法…P.13	土木用	ケイ酸質系塗布防水 GA-1工法…P.15 浸透性塗布防水 GA-2工法…P.16	PB-1仕様 GR工法…P.16 GRG工法…P.16	防食防水仕様 GR-A工法…P.17 GR-B工法…P.17 GR-C工法…P.18 GR-D工法…P.18 GR-J工法…P.18	高度浄水処理施設仕様 UGA工法…P.20 耐有機酸対応仕様 GR-C工法…P.19 GR-D工法…P.19


建築用 BIG SUN

多様化・多目的化する建物に幅広い工法で活躍します。

近年、住宅やビル、工場、公共施設など、あらゆる建物において多様化、多目的化が進んでいます。そのため屋上、ベランダ、外壁、室内など、場所ごとにそれぞれ防水効果を持たせる必要が出てきました。『ビッグサン複合防水工法』は、多彩な工法を持ち、施工場所に応じた防水層を形成。新しい建築工法に対応し、あらゆる建物の高層化、軽量化、工期短縮の要望にお応えしています。


ビッグサン・建築用シリーズの施工上の特長

● 湿潤面施工が可能




エマルジョンタイプですから、塗布対象物が湿潤な状態でも、そのまま施工ができます。工期の短縮化を図り、作業性を格段に飛躍させることが可能です。

● 人体に安全



作業者の安全性を徹底追求して生まれた水系防水材です。常温施工が可能で、有機溶剤系防水材と比べて人体に安全です。特定化学物質障害予防規則に該当しません。

● 優れた接着性



各種下地（モルタル、コンクリート、ウレタンなど）に対して優れた接着性を有し、経時変化に強く、改修工事にも最適です。

● 勾配、段差への施工が可能



セッバックや壁など、急勾配や段差のある箇所に対応した半フロータイプです。形成された防水層は、柔軟で防水性に優れ、下地の動きにも追従します。

■ 建築用防水材冬用及びUR都市機構向けカタログ

- ビッグサン建築用防水材にはUR都市機構保全仕様共通仕様書平成26年度版に対応した工法がございます。詳細は別紙「UR都市機構向けカタログ」を御参照下さい。
- UR都市機構向け仕様「ビッグサンURX工法」はJASS8 T-501メンブレン防水層の性能評価試験方法に準拠し、優れた耐久性能が証明されました。
- 冬期の低温環境下での施工に対応した「冬用ビッグサン」も期間限定で製造販売しております。詳細は別紙「ビッグサン建築用防水材（冬用）カタログ」を御参照ください。



■ 工法別施工可能面積

工法	BSプライマー#100 10kg缶	BSクロス 100m巻	SC-100・R-100 1セット	BSトップ 20kg缶	トップAU・AS 8kg缶	トップUR 10kg缶
RA-3	200m ²	—	17.5m ²	—	—	—
RA-4		—	(15.8m ²)※1	40m ²	40m ²	33m ² (20m ²)※2
RB-5		97m ²	12.9m ² (12m ²)※1	—	—	—
RC-5	200m ²	97m ²	12.9m ² (12m ²)※1	—	—	—
RB-6			(8.9m ²)※1	40m ²	40m ²	33m ² (20m ²)※2
RB-7			—	—	—	—
RB-8			(8.5m ²)※1	40m ²	40m ²	33m ² (20m ²)※2

※1()内は共プライマー使用の場合。※2()内はトップUR標準準色使用の場合。

工法	SC-100・R-100 1セット	BSプライマー#100 10kg缶	BSトップ 20kg缶	トップAU・AS 8kg缶	トップUR 10kg缶	RXシート 50m巻	RXボンド 18kg缶	RXテープ 50m×2巻	脱気筒の設置
RX	14.5m ²	—	40m ²	40m ²	33m ² (20m ²)※2	50m ²	60m ²	必要量	約50m ² に1箇所
ACE	17.5m ²	200m ²	—	—	—	—	—	—	—


■ 各工法の配合比率

プライマー	下塗り	中塗り	上塗り	ビッグサントップ	ビッグサントップAU・AS	ビッグサントップUR
ビッグサンプライマー#100(2倍希釈) ……または…… 共プライマー SC-100……9kg R-100……7kg 水……10kg	SC-100……9kg R-100……7kg 水……1~2kg			トップ……20kg 水……1~2kg	トップAU・AS……8kg 水……0.8kg以内	トップUR……10kg 水……0.5kg以内

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-1仕様

RA-3工法

主防水層
平均厚み 0.8mm



※弊社営業部へお問い合わせください。

工 程

下地処理(別途)

1 プライマー#100
(0.1kg/m²)

共プライマー
(0.3kg/m²)

2 下塗り(1.0kg/m²)

3 上塗り(1.0kg/m²)


4 保護モルタル等(別途)

防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-1仕様

RA-4工法

主防水層
平均厚み 0.8mm



工 程

下地処理(別途)

1 プライマー#100
(0.1kg/m²)

共プライマー
(0.3kg/m²)

2 下塗り(1.0kg/m²)

3 上塗り(1.0kg/m²)

4 ビッグサントップ
(0.5kg/m²)

ビッグサントップAU・AS
(0.1kg/m²×2回)


ビッグサントップUR
(0.15kg/m²×2回)※2

防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-2仕様

RB-5工法

主防水層
平均厚み 1.1mm



工 程

下地処理(別途)

1 プライマー#100
(0.1kg/m²)

共プライマー
(0.3kg/m²)

2 下塗り(1.0kg/m²)

3 ビッグサントップ(不織布)
または ビッグサントップV

4 中塗り(0.7kg/m²)

5 上塗り(1.0kg/m²)

6 保護モルタル等(別途)


防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

※2詳しくはp5の工法別施工可能面積の※2をご覧ください。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-2仕様

RC-5工法

主防水層
平均厚み 1.1mm




工 程

- 下地処理(別途)
- プライマー#100 (0.1kg/m²) 共プライマー (0.3kg/m²)
 - 下塗り (1.0kg/m²)
 - ビッグサンクロス(不織布) または ビッグサンクロスV
 - 中塗り (0.7kg/m²)
 - 上塗り (1.0kg/m²)
 - 絶縁シート
 - 保護モルタル等(別途)
- 防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-2仕様

RB-6工法

主防水層
平均厚み 1.1mm





工 程

- 下地処理(別途)
- プライマー#100 (0.1kg/m²) 共プライマー (0.3kg/m²)
 - 下塗り (1.0kg/m²)
 - ビッグサンクロス(不織布) または ビッグサンクロスV
 - 中塗り (0.7kg/m²)
 - 上塗り (1.0kg/m²)
 - ビッグサントップ (0.5kg/m²) ビッグサントップAU・AS (0.1kg/m²×2回) ビッグサントップUR (0.15kg/m²×2回)※2
- 防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-3仕様

RB-7工法

主防水層
平均厚み 1.6mm




工 程

- 下地処理(別途)
- プライマー#100 (0.1kg/m²) 共プライマー (0.3kg/m²)
 - 下塗り (1.0kg/m²)
 - ビッグサンクロス(不織布) または ビッグサンクロスV
 - 中塗り (1.0kg/m²)
 - ①上塗り (1.0kg/m²)
 - ②上塗り (0.9kg/m²)
 - 保護モルタル等(別途)
- 防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-3仕様

RB-8工法

主防水層
平均厚み 1.6mm



工 程

- 下地処理(別途)
- プライマー#100 (0.1kg/m²) 共プライマー (0.3kg/m²)
 - 下塗り (1.0kg/m²)
 - ビッグサンクロス(不織布) または ビッグサンクロスV
 - 中塗り (1.0kg/m²)
 - ①上塗り (1.0kg/m²)
 - ②上塗り (0.1kg/m²)
 - ビッグサントップ (0.5kg/m²) ビッグサントップAU・AS (0.1kg/m²×2回) ビッグサントップUR (0.15kg/m²×2回)※2
- 防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

環境対応型 通気緩衝工法

● ひび割れに対する疲労性能

下地の動きによる防水材への影響を緩衝し、防水材の「耐疲労性能」が大幅に改善されました。耐疲労性能については、疲労試験を実施し、最終工程である工程3まで耐え「異常を認めない」A4区分に相当する性能であることを確認しています。


JASS 8 疲労試験結果 *試験の詳細は技術資料をご参照ください。

工程	ステップ	1	2	3
	温度(°C)	20	60	-10
1	ムーブメント(mm)	0.5⇔1.0	○ → ○ → ○	○
2		1.0⇔2.0	○ ← ○ ← ○	○
3		2.5⇔5.0	○ ← ○ → ○	○

● 耐風性


台風などの強風に対して、どの程度抵抗できるか、JASS 8 メンブレン防水層の耐風性試験を実施し確認しています。試験結果は「耐風区分3=通気性スラブの屋根の一般部では風速約70 m/sにたえる耐風性を有している」ことが判りました。

JASS 8 耐風性試験 *試験の詳細は技術資料をご参照ください。



RX工法

JASS 8 疲労試験:A4区分相当
JASS 8 耐風性試験:耐風区分3相当



★別途下塗り工程前に脱気筒の設置が必要です。(約50m²に1箇所)
★外周端部の押さえシール材は変成シリコン又はウレタンシーリング材を使用してください。

工 程

- 下地処理(別途)
- 接着剤 (0.3kg/m²) ビッグサンRXボンド原液のまま使用
 - RXシート(通気緩衝シート)
 - RXテープ(ジョイント補強テープ)
 - 下塗り (0.7kg/m²)
 - 中塗り (1.0kg/m²)
 - 上塗り (0.7kg/m²)
 - ビッグサントップ (0.5kg/m²) ビッグサントップAU・AS (0.1kg/m²×2回) ビッグサントップUR (0.15kg/m²×2回)※2
- 防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

※2詳しくはp5の工法別施工可能面積の※2をご覧ください。

フリーアクセス／OAフロア専用工法

● 優れた防水性が万が一の被害を防ぐ！！

万が一、火災でスプリンクラーが作動した場合でも「ビッグサンACE工法」の防水材を塗布している事により下階への漏水を防ぐことができます。

● 帯電・乾燥防止で精密機器の不具合軽減


「ビッグサンACE工法」は、通気性が良い為、室内の空調による静電気の発生を防ぎ、防塵効果も発揮します。素材自体も帯電しにくい性質があり、より静電気の発生防止になっています。精密機器を静電気から守ります。

日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PA-1仕様

ACE工法

主防水層 平均厚み 0.8mm

用途 OAフロア



工 程

下地処理(別途)

1 プライマー#100 (0.1kg/m²)

2 下塗り (1.0kg/m²)

3 上塗り (1.0kg/m²)

防水材の水の配合は、1.5kgを基準とします。

プライマー

ビッグサンプライマー#100 (2倍希釈)

下塗り	上塗り
SC-100.....9kg	
R-100.....7kg	
水.....1~2kg	

※ 下地の状況により、「スカイレジンAQプライマー」を使用する場合もあります。

ビッグサンプライマー#100の特長および適正

■ 特長

- (1) ビッグサン防水材との接着性に優れています。

(2) 超微粒子カチオンアクリル系樹脂配合により、コンクリートおよびモルタル等セメント系下地に対して積極的に浸透および架橋し優れた接着性を発揮します。

(3) 日本建築仕上材工業会のF☆☆☆☆取得製品です。
- (4) 鉄面、硬質塩ビ、FRP防水材、亜鉛メッキ表面等に対する接着性にも優れています。

(5) 耐水、耐温性に優れています。

(6) エマルジョンタイプで、安全に作業できます。

(7) 低温下でも作業性を悪くしません。

■ 硬化乾燥時間(目安)

夏／0.5～1.0時間 春秋／1.0～1.5時間 冬／1.5～2.0時間

■ 適用下地と材料希釈

各下地材質	使用時の希釈割合	注意事項
コンクリート	プライマー#100:水 = 1:1	
モルタル	プライマー#100:水 = 1:1	
スレート	プライマー#100:水 = 1:1	
FRP防水材	プライマー#100:水 = 1:1	表面の目荒らしを行うことを前提とします
ウレタン防水材(トップコート有り)	プライマー#100:水 = 1:1	トップコートの無塗布表面には不可
硬質塩化ビニル	原液	表面の目荒らしを行うことを前提とします
アルミニウム	原液	
鉄	原液	防錆処理を行うことを前提とします
亜鉛メッキ	原液	

*当材質への適用性判断は、プライマー#100を塗布した後にビッグサン防水層(RB-5工法)を積層し、JIS A 6916 耐久性の条件(20℃×2週→(水中16時間→20℃×4時間→50℃×4時間)×10サイクル)で処理したものに180度剥離試験を行い、ビッグサン防水層の破断により確認したものとしています。

*非吸水下地に対してはビッグサンプライマー#100は原液使用が標準です。

※シール材専用プライマー(ビッグサンシールプライマー#200)も別途用意しております。詳しくは営業部までお問い合わせください。

性能・試験結果

■ 塗膜防水材品質

項 目	ビッグサン		施工指針(案)品質基準	
	Aタイプ	補強布入り	Aタイプ	補強布入り
引張り強さ(N/mm ²)	2.2		0.6以上	
破断時の伸び率(%)	162		100以上	
ゼロスパン テンション 伸び率(mm)	標準	4.4	5.1	2.0以上
	劣化処理後	3.0	4.0	1.5以上
	加熱処理	2.9	3.4	2.0以上
	アルカリ処理	2.3	1.6	0.5以上
付着強さ (N/mm ²)	標準	2.3	1.6	0.5以上
	湿潤下地	2.2		0.5以上
	加熱処理	2.5		0.5以上
	劣化処理後	1.8		0.5以上
	アルカリ処理	2.1		0.5以上
	浸水処理			
透水性	合格		透水量0.5g 以下かつ、 漏水がないこと	

*試験結果の数値は代表値です。

*試験方法は日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)」参考資料
ポリマーセメント系塗膜防水材の品質試験方法に準じます。

■ ビッグサンコートSC-100の特性および性状 F☆☆☆☆

項 目	特性および性状／代表値
主成分	エチレン・酢酸ビニル系樹脂
外 観	乳白色液体
不揮発成分 (％)	53.0
粘 度* (mPa・s)	380
pH	5.1
イオン性	ノニオン
最低造膜温度(℃)	0

*粘度はBL形粘度計(60rpm)で測定。

■ ビッグサンパウダーR-100の特性および性状 F☆☆☆☆

項 目	特性および性状／代表値
外 観	褐色粉体
見掛け比重	0.88
水 分 (％)	0.7
ふるい残分 (％)	212μm以上 1
	90μm以下 65

ビッグサン・トップ

F☆☆☆☆

ビッグサントップは、エチレン・酢酸ビニル系エマルジョンを主成分とするノンスリップ性を付加した防水層保護塗料です。

■ 特長

- 1.耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れています。
- 2.柔軟性があり、防水層を長期間保護します。
- 3.防水層の動きによく追従します。
- 4.エマルジョンタイプなので火気にも安全で、作業性に優れています。
- 5.ノンスリップタイプで軽歩行が可能です。

●標準色



グレー(HN-60)



ダークグレー(HN-40)



グリーン(E42-40H)

●準標準色



ダークアイボリー(H19-70B)



ライトグレー(HN-70)



ブラウン(H09-30F)

2015年度塗料用標準見本帳(H版)による
*準標準色の納期には多少日数がかかる場合がありますので、ご注文の際には弊社営業部までお問合せください。
*グリーンのみ2009年度塗料用標準見本帳(E版)による

※ビッグサン・トップ、ビッグサン・トップAU／AS(珪砂入)、UR(遮熱)の色見本は印刷したもので実際の色と異なることがありますのでご了承ください。
※上記内容は2016年4月現在のものです。出荷時のものとは一部異なる場合があります。また、仕様については予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ビッグサン・トップ

AU(珪砂無)・AS(珪砂入)

F☆☆☆☆

ビッグサントップAU・ASは、ポリウレタン変性アクリル系エマルジョンを主成分とする防水層保護塗料です。

■ 特長

- 1.光沢のあるウレタン系のトップコートですので、美しい仕上がり感が得られます。
- 2.耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れます。
- 3.ビッグサントップよりもツヤがあり、汚れが付きにくく、防水層を長期間美しく保ちます。
- 4.フラットな仕上りで軽歩行が可能です。(AU)
- 5.ノンスリップタイプで軽歩行が可能です。(AS)

●標準色



グレー(HN-60)



ライトグレー(HN-70)



グリーン(E42-40H)

ビッグサン・トップ

UR(遮熱塗料)


太陽熱高反射塗料

ビッグサントップURは、ポリウレタン変性アクリル系エマルジョンを主成分とする太陽熱高反射塗料です。

■ 特長

- 1.太陽光を反射することにより建物内への熱の侵入を防ぎます。
- 2.ビッグサン防水材と複合することにより、さらに遮熱性能が良好となります。
- 3.水系エマルジョン塗料のため安全な作業環境を提供し、環境への負荷も低減できます。
- 4.耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れます。
- 5.光沢のあるアクリルウレタン系のトップコートで、フラットで汚れにくい塗膜が形成できます。

●標準色



ライトグレー(HN-70)



ミルキーホワイト(HN-95)

●準標準色



ライトベージュ(H22-87C)



ミルキーホワイト(HN-95)

屋根用 BIG SUN

軽量・多機能な防水塗膜で屋根をコーティングすることにより、建物を長期にわたり保護します！

ビッグサン金属・スレート屋根用防水工法は、アクリル系樹脂(金属屋根用)及びエチレン酢酸ビニル系樹脂(スレート屋根用)を主成分とした高柔軟性のポリマーセメント系塗膜防水材料による屋根専用改修工法です。防水効果はもちろん、防錆・遮熱・遮音・補強効果など様々なメリットにより建物の屋根を長期にわたり保護します。

■施工上の注意 ※詳しくは、別紙「標準施工要領書」をご一読ください。

1. 降雨時、降雪時及び施工後降雨の恐れのある場合は施工を避けて下さい。
2. 冬季及び寒冷地で施工する場合は、5℃以上の暖かい日に施工を行い、乾燥・硬化時間を十分取って下さい。
3. 少量混練して使用する場合は、秤を用いて計量し配合比率を厳守して下さい。
4. 原則として残った混合材料はその都度使い切る事とし、新たに配合する場合には加えないで下さい。
5. 下地の状況によって、下地処理方法や適用プライマーが異なる場合がございます。下地処理方法や適用プライマー選定については、弊社営業部にご相談ください。
6. 各工法に用いる製品に関しましては、直射日光を避け、屋内の風通しの良い場所(5～40℃)で保管して下さい。水濡れの危険のある床面では、パレットなどを用いて直置きを避けて下さい。

■工法別施工可能面積

工法	SC-100・R-100 32kg/セット	SC-700・R-700 36kg/セット	プライマーMR 20kg/セット	プライマー#100 10kg缶	プライマーE 10kg/セット	プライマーS 16kg缶	トップUR 10kg缶	トップAU 8kg缶
SR	20m ²	—	—	200m ²	33m ²	53m ²	33m ² (20m ²)※	40m ²
MR	—	24m ²	133m ²	—	—	—	—	—

※()内はトップUR標準準色使用の場合。

MR工法


高柔軟性のポリマーセメント系塗膜防水材料と高日射反射率塗料による金属屋根専用工法です。

ビッグサン MR-1～4 工法	特長1	ビッグサン MR-1～4 工法	特長2	ビッグサン MR-1工法 MR-3工法	特長3
	優れた防水性能		優れた防錆性能		屋内の温度上昇を抑制
	下地の伸縮に追従し、長期にわたり防水性能を維持します。また、柔軟な塗膜は、消音効果があり、雨音も軽減します。		プライマーの強力な化成皮膜と塗膜防水の複合により、酸素、水素、塩分をブロック、長期にわたり錆の発生を抑制します。		太陽熱高反射塗料による赤外線反射機能により熱をはね返し、屋内の温度上昇を抑制します。


MR工法

MR-1:遮熱仕様
MR-2:標準仕様

※高耐久仕様(MR-3・4工法)の取扱いもございます。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。



工 程



※2: 詳しくはP11の工法別施工可能面積の※をご覧ください。

■配合比率


防錆プライマー プライマーMR 主剤……………18kg 硬化剤……………2kg	継ぎ目箇所処理 MRテープ ポリウレタン系シーリング材	下塗り SC-700……………9kg R-700……………9kg 水……………0～1.0kg	上塗り SC-700……………9kg R-700……………9kg 水……………0～1.0kg	トップコート MR-1工法 トップUR……………10kg 水……………0～0.5kg	MR-2工法 トップAU……………8kg 水……………0～0.8kg
--	-----------------------------------	---	---	---	--

■ビッグサンMR工法による遮熱効果

高日射反射率塗料による赤外線反射機能により熱をはね返し、温度上昇を防ぎます。

MR-1工法の施工により、未施工箇所に対して表面温度15℃、裏面温度13℃の温度低減効果を確認できた。

※上記は当社遮熱試験結果の一例であり、全てにおいてこれを保証するものではありません。



■塗膜物性

試験方法: JIS A 6021

試験項目	試験結果	試験条件
引張性能	引張強さ(N/mm ²) 破断時の伸び率(%) 抗張積(N/mm)	ダンベル2号
引裂性能	引裂強さ(N/mm)	
劣化処理後の引張性能	引張強さ比(%) 破断時の伸び率(%)	80℃、168h スーパーUV 促進暴露処理500h
	加熱処理 促進暴露処理 加熱処理 促進暴露処理	107 99 190 135

■各種下地とMRプライマーの付着性



下 地	MRプライマー	備 考
鋼板	○	目荒しが必要
ステンレス	○	(SUS304, SUS316)
溶融亜鉛めっき	○	白さは除去必要。キラキラしている箇所は研磨必要。ペントイト鋼板可
クロメート処理亜鉛めっき	○	
電気亜鉛めっき	○	ボンデライト
アルミ	○	(A1050P) 目荒しが必要
溶融合金めっき	○	ガルバリウム鋼板

※上記以外の下地に関しましては弊社営業部へお問い合わせください。

■納まり図例及び平面積倍率例

●折板屋根…約1.7倍※

●瓦棒屋根…約1.3倍※



※役物の処理にはMRテープやシーリング材を用いてください。

※鋼板屋根の面積は形状により異なります。形状に応じて実際の施工面積を算出してください。

SR工法

遮熱効果により室内温度の上昇を抑制する
スレート屋根防水工法です。

特長1

屋内の
温度上昇を抑制

遮熱塗料の効果により室内温度の上昇を抑え、夏場の冷房にかかるエネルギーを削減します。

特長2

スレートの
劣化を抑制

防水・遮熱機能によりスレートの劣化及び中性化進行を抑え、スレートの寿命を伸ばします。

特長3

葺き替え、カバーより
コスト削減

従来のスレート屋根に施工する工法なので、葺き替えやカバーに比べ廃棄物等の発生も少なく、コスト削減ができます。


ビッグサンSR工法
による遮熱効果

■ 屋根表面

施工箇所	未実施箇所
51.8℃	71.3℃
46.2℃	51.4℃

■ 工場内部（屋根裏）


※上記結果は7月に実施したサーモグラフカメラによる結果です。



SR工法

SR-1:遮熱仕様
SR-2:標準仕様

※高耐久仕様(SR-3・4工法)の取扱いもございます。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。



※下地スレートの劣化状況によりプライマーの選定をして下さい。

■ 配合比率

プライマー※
プライマー#100
スカイレジンプライマーE
プライマーS(受注生産品)

割れ部、欠損部前処理
ビッグサン防水材、
ビッグサンクロス、
ビッグサンメッシュ等

下塗り 上塗り
SC-100……………9kg
R-100…………… 7kg
水…………… 1～2kg

トップコート
SR-1工法 SR-2工法
トップUR………… 10kg トップAU………… 8kg
水…………… 0～0.5kg 水…………… 0～0.8kg

※2:詳しくはP11の工法別施工可能面積の※をご覧ください。

工 程

下地処理(別途)

1 プライマー(0.1～0.5kg/m²)
プライマーの種類により塗布量が変わります。

割れ部、欠損部前処理

2 下塗り(1.0kg/m²)


3 上塗り(0.7kg/m²)

トップコート


4 SR-1工法 SR-2工法
トップUR………… 10kg トップAU………… 8kg
水…………… 0～0.5kg 水…………… 0～0.8kg

■スレート屋根の平面積倍率例

●大波スレート…約1.2倍※



●小波スレート…約1.2倍※



※スレート屋根の面積は形状により異なります。形状に応じて実際の施工面積を算出してください。

■塗膜物性

試験方法:JIS A 6021

試験項目			試験結果	試験条件
引張性能	引張強さ(N／mm ²)		1. 78	ダンベル2号
	破断時の伸び率(%)		205	
	抗張積(N／mm)		73	
引裂性能	引裂強さ(N／mm)		33. 2	
劣化処理後の引張性能	引張強さ比(%)	加熱処理	167	80℃、168h スーパーUV 促進暴露処理500h
		促進暴露処理	122	
	破断時の伸び率(%)	加熱処理	143	
		促進暴露処理	113	

高日射反射率塗料・保護塗料

●遮熱仕様

工法	施工材料	配合比	塗布量	施工方法
MR-1 SR-1	高日射反射率塗料	10kg		
	ビッグサントップUR(10kg缶)	(水希釈:0～0.5kg)	※0.15kg/m ² ×2回	
	ライトグレー、ライトベージュ、ミルクホワイト			ローラー、 刷毛、スプレー
MR-3 SR-3	高日射反射率塗料	主剤:硬化剤		
	ビッグサントップSi(主剤:15kg缶 硬化剤:3kg缶)	=5:1	0.15kg/m ² ×2回	
	ライトグレー、ミルクホワイト*、ブルー、グリーン	(シンナー希釈:10%以内)		

上記※トップUR淡色系(ライトベージュ、ミルクホワイト)に関しましては、必要に応じ塗布量を0.5kg/m²程度まで上げてください。
*受注生産品、詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

●標準仕様


工法	施工材料	配合比	塗布量	施工方法
MR-2 SR-2	保護塗料	8kg		
	ビッグサントップAU(8kg缶)	(水希釈:0～0.8kg)	0.1kg/m ² ×2回	
	グレー、ライトグレー、ダークグレー、グリーン			ローラー、 刷毛、スプレー
MR-4 SR-4	保護塗料	主剤:硬化剤		
	ビッグサントップSi(主剤:15kg缶 硬化剤:3kg缶)	=5:1	0.15kg/m ² ×2回	
	グレー、ダークグレー、ブルー、グリーン	(シンナー希釈:10%以内)		

ビッグサン・トップ
Si
高耐候性保護塗料

ビッグサントップSiは、2液弱溶剤型シリコン樹脂を主成分とする高耐候性防水層保護塗料です。

- 1.光沢のある2液弱溶剤型シリコン樹脂のトップコートですので、美しい仕上がりが得られます。
- 2.シリコン樹脂塗料ですので、耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れます。
- 3.ツヤがあり、汚れが付にくく、防水層を長期間美しく保ちます。
- 4.耐候性に優れ、長時間にわたり艶引き、変色がありません。

●標準色



※色番号は全て近似色です。印刷物のため、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※ビッグサン・トップAU、URIについては、P10を参照ください。

※上記内容は2016年10月現在のものです。出荷時のものとは一部異なる場合があります。また、仕様については予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ビッグサンMRトッ
シルバ
保護塗料

ビッグサンMRトッシルバは、アクリル系エマルジョンを主成分とする防水層保護塗料です。

- 1.光沢のあるアクリル系のトップコートですので、美しい仕上がりが得られます。
- 2.耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れます。
- 3.ツヤがあり、汚れが付にくく、防水層を長期間美しく保ちます。
- 4.この製品は、MR工法専用のトップコートです。


●標準色

ビッグサン・トップ
Siクール(遮熱塗料)
高耐候性太陽熱高反射塗料

ビッグサントップSiクールは、2液弱溶剤型シリコン樹脂を主成分とする高耐候性太陽熱高反射塗料です。

- 1.太陽光を反射することにより建物内への熱の侵入を防ぎます。
- 2.ビッグサン防水材と複合することにより、さらに遮熱性能が良好となります。
- 3.耐水性、耐アルカリ性、耐候性に優れます。
- 4.光沢のある2液弱溶剤型シリコン樹脂のトップコートですので、美しい仕上がりが得られます。

●標準色




土木用 BIG SUN

強靱な地下防水で暮らしと産業を支えています。

地上から地下へ、私たちの生活フィールドはますます広がりとつづいています。日本のように多湿で地震の多い地理的条件において、地下における防水工事には、より恒久的な耐久性が求められます。大日化成の『ビッグサン複合防水工法』は、こうした要望に高品質、高信頼度で応え、受水槽や地下外壁など、常時、湿潤な環境にさらされる厳しい条件下で威力を発揮し、人々の快適な生活と産業の発展を支えています。

ビッグサン・土木用シリーズの施工上の特長

●湿潤面施工が可能




エマルジョンタイプですから、下地が湿潤な状態でも、そのまま施工ができます。工期の短縮化を図り、作業性を格段に飛躍させることが可能です。

●人体に安全




作業者の安全性を徹底追求して生まれた水系防水材料です。常温施工が可能で、有機溶剤系防水材料と比べて人体に安全です。特定化学物質障害予防規則に該当しません。

●優れた接着性



コンクリートはもちろんのこと、鉄板、ステンレスなどにも優れた接着性を有します。(GR・GRG工法)

●軽量・シームレス



軽量でシームレスなので、段差などの複雑な場所にも簡単に施工できます。


●作業性が向上



GR・GRG工法の使用材料を原料から見直し、コテ作業性の向上を図りました。

■土木用防水工法の性能イメージ

■ 透水抑止性
★ ひび割れ追従性




■工法別施工可能面積


工法	PTC 18kg缶	SC-300 18kg缶	R-300 18kg袋	SC-400 8kg缶	G-400 17kg袋	SC-200 18kg缶	G-100 20kg袋	P-200 25kg袋
GA-1	—	—	—	—	—	—	—	16.6m ²
GA-2	—	—	—	—	—	48m ²	16m ²	—
GR	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	—	—	—	—	—
GRG	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	22m ²	11m ²	—	—	—

日本建築学会 建築工事標準仕様書・JASS 8 防水工事 3節ケイ酸質系塗膜防水工事 M-301-2014 C-UP仕様適合

GA-1工法 ケイ酸質系塗布防水




工 程




※ビッグサン P-200 の使用量です。
コテ配合… P-200:水 = 25kg: 6~7kg
ハケ配合… P-200:水 = 25kg: 7~7.5kg
垂直面への施工は、防水材を2回に分けて塗布してください。

※重要度の高い箇所への防水にはGR工法・GRG工法を御採用願います。

GA-2工法 浸透性塗布防水



工 程




日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PB -1仕様

GR工法



主防水層
平均厚み 1.1mm



工 程




日本建築学会 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案) PB-1仕様

GRG工法



主防水層
平均厚み 1.1mm



★魚等の生物を飼育する場合は弊社営業部までご相談ください。

厚生省令第15号および厚生労働省令第15号浸出試験 適合


工 程



防食防水工法

防水効果と防食効果を兼ね備えた、人と環境に配慮した新しい複合防水工法の誕生です。

- * 耐薬品性、耐水性に優れています。
 - * コンクリートとの密着性に優れています。
 - * 水系材料と有機溶剤を含まない無機溶剤型エポキシ樹脂を使用しているため安全に作業ができます。
 - * 硬化後は美しく、光沢のある塗膜が得られます。
 - * エポキシ樹脂の下地に弾性のある防水層を設けたことで、ひび割れ追従性が向上しました。
 - * 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(平成24年度4月版)に適合したエポキシライニング材を使用。
 - * 日本建築学会ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)PB-1仕様の防水材を使用。
- ※薬品によっては対応できないものもございますので、営業部までお問合わせください。



工法別施工可能面積

工法	PTC 18kg缶	SC-300 18kg缶	R-300 18kg袋	FE-1000 15kgセット	AQ-2500 12kgセット	ガラスクロス 100m巻
GR-A	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	37.5m ²	—	—
GR-B	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	25.0m ²	—	—
GR-C	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	13.6m ²	—	99m ²
GR-D	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	8.3m ²	—	49.5m ²
GR-J	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	—	12.6m ²	—

GR-A工法

用途 汚水槽・冷却水槽・機械排水槽

工程

下地処理(別途)

- プライマー (0.1kg/m²)
ビッグサンPTC 原液
- 防水材 下塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防水材 上塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防食材 上塗り① (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000
主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り② (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000
主材 12kg : 硬化剤 3kg

GR-B工法

用途 汚水槽

工程

下地処理(別途)

- プライマー (0.1kg/m²)
ビッグサンPTC 原液
- 防水材 下塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防水材 上塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防食材 上塗り① (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000
主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り② (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000
主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り③ (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000
主材 12kg : 硬化剤 3kg

GR-C工法

用途 汚水槽

工程

下地処理(別途)

- プライマー (0.1kg/m²)
ビッグサンPTC 原液
- 防水材 下塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防水材 上塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防食材補強層 下塗り (0.35kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- ガラスクロス
- 防食材補強層 中塗り (0.35kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り① (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り② (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg

GR-D工法

用途 汚水槽

工程

下地処理(別途)

- プライマー (0.1kg/m²)
ビッグサンPTC 原液
- 防水材 下塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防水材 上塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防食材補強層① 下塗り (0.35kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材補強層① ガラスクロス
- 防食材補強層① 中塗り (0.35kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材補強層② 下塗り (0.35kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材補強層② ガラスクロス
- 防食材補強層② 中塗り (0.35kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り① (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り② (0.20kg/m²)
スカイレジンFE-1000=主材 12kg : 硬化剤 3kg

GR-J工法

用途 飲料水槽

厚生省令第15号および
厚生労働省令第15号浸出試験 適合

工程

下地処理(別途)

- プライマー (0.1kg/m²)
ビッグサンPTC 原液
- 防水材 下塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防水材 上塗り (1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
- 防食材 上塗り① (0.35kg/m²)
スカイレジンAQ-2500
主材 9kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り② (0.30kg/m²)
スカイレジンAQ-2500
主材 9kg : 硬化剤 3kg
- 防食材 上塗り③ (0.30kg/m²)
スカイレジンAQ-2500
主材 9kg : 硬化剤 3kg

耐有機酸対応工法

柔軟性に優れた「ビッグサンGR工法」と、有機酸、無機酸等の耐薬品性に優れた無溶剤型エポキシライニング材を融合した複合防水工法です。

- * 「スカイレジンFE-2000」は、ガラスクロス積層が不要です。
- * 耐有機酸性、耐硫酸性に優れ、有機酸が発生するコンクリート水槽に使用できます。
- * 耐薬品性、耐水性に優れています。
- * コンクリートとの密着性に優れています。
- * 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(平成24年度4月版)に適合したエポキシライニング材を使用しています。[GR-C、GR-D工法(クロス無し)]

- * 水系材料と有機溶剤を含まない無機溶剤型エポキシ樹脂を使用しているため安全に作業ができます。
- * 硬化後は美しく、光沢のある塗膜が得られます。
- * エポキシ樹脂の下地に弾性のある防水層を設けたことで、ひび割れ追従性が向上しました。
- * 日本建築学会ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)PB-1仕様の防水材を使用。


■工法別施工可能面積

工法 (クロス無し)	PTC 18kg缶	SC-300 18kg缶	R-300 18kg袋	FE-2000 15kgセット	FE-3000 15kgセット	AQプライマー 8kgセット
GR-C	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	15.0m ²	75m ²	40～80m ²
GR-D	180m ²	24.5m ²	12.25m ²	8.3m ²	75m ²	40～80m ²

GR-C工法

クロス無し

用途
汚水槽・厨房排水槽
・雑排水槽・温水槽




工 程

- 下地処理(別途)
- 1 プライマー(0.1kg/m²)
ビッグサンPTC 原液
 - 2 防水材 下塗り(1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
 - 3 防水材 上塗り(1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
 - 4 スカイレジンAQプライマー(0.1～0.2kg/m²)
 - 5 防食材 上塗り①(0.50kg/m²)
スカイレジンFE-2000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
 - 6 防食材 上塗り②(0.50kg/m²)
スカイレジンFE-2000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
 - 7 防食材 上塗り③(0.20kg/m²)
スカイレジンFE-3000=主材 12kg : 硬化剤 3kg

GR-D工法

クロス無し

用途
汚水槽・厨房排水槽
・雑排水槽・温水槽



工 程


- 下地処理(別途)
- 1 プライマー(0.1kg/m²)
ビッグサンPTC 原液
 - 2 防水材 下塗り(1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
 - 3 防水材 上塗り(1.1kg/m²)
配合比/SC-300 : R-300 = 9kg : 18kg
 - 4 スカイレジンAQプライマー(0.1～0.2kg/m²)
 - 5 防食材 上塗り①(0.60kg/m²)
スカイレジンFE-2000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
 - 6 防食材 上塗り②(0.60kg/m²)
スカイレジンFE-2000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
 - 7 防食材 上塗り③(0.60kg/m²)
スカイレジンFE-2000=主材 12kg : 硬化剤 3kg
 - 8 防食材 上塗り④(0.20kg/m²)
スカイレジンFE-3000=主材 12kg : 硬化剤 3kg

高度浄水処理施設の防水材

安全で美味しい水の供給をお手伝いいたします。

■20年以上の実績と信頼 ビッグサンUGA工法の特長

- * 耐オゾン性を有するポリマーセメント系塗膜防水材です。
- * 粒状活性炭による中性化と摩耗からコンクリート躯体を保護します。
- * 水系の材料で構成しているため、施工時に火災や中毒の心配がありません。また人体に有害な物質を含んでいません。
- * 吹き付け機などを使用することにより、効率的な施工が可能です。




■施工可能面積

工法	Aプライマー	SC-2500 下塗り	SC-2500 上塗り	R-2000	G-1000
UGA	80m ²	11.6m ²	17.8m ²	11.6m ²	8.9m ²

UGA工法

オゾン処理槽対応

用途
高度浄水処理
高度下水処理



水質適合
厚生省令第15号および
厚生労働省令第15号浸出試験 適合

工 程

- 下地処理(別途)
- 1 プライマー(0.1kg/m²)
ビッグサンAプライマー
 - 2 主防水層下塗り(1.5kg/m²×2回)
配合比/ビッグサンコートSC-2500: 10kg
ビッグサンパウターR-2000: 25kg
 - 3 保護防水層上塗り(1.5kg/m²×2回)
配合比/ビッグサンコートSC-2500: 10kg
ビッグサンパウターG-1000: 40kg
水 3.5kg

■ビッグサンUGA工法水質試験結果

水質適合
厚生省令第15号および
厚生労働省令第15号浸出試験 適合

水道施設の技術的水準を定める省令「厚生省令第15号」第1条17号八及び「厚生労働省令第15号」において定められている46項目について、厚生省令告示第45号(資機材等の材質に関する試験)の分析方法により試験を行った結果、全ての項目に合格しています。尚、同工法はポリマーセメント系塗膜防水材であるため、試験に供する前に、アク抜き処理(注水養生2週間)を行っています。現場で使用する場合においても、同様の処理条件でのアク抜き処理及び水洗いが必要となります。



性能・試験結果

■ポリマーセメント系塗膜防水工事指針(案)に基づく試験成績

項 目			試験結果※1 SC-300 + R-300混合塗膜	施工指針(案)品質基準 Bタイプ品質規格
引張強さ(N／mm ²)			1.7	1.0以上
破断時の伸び率(%)			37	30以上
ゼロスパンテンション	標 準		1.2	1.0以上
伸び量(mm)	劣化処理後	アルカリ処理後	1.3	1.0以上
	標 準		1.8	0.7以上
付着強さ (N／mm ²)	湿潤下地		1.7	0.7以上
	劣化処理後	アルカリ処理	1.0	0.7以上
		浸水処理	0.8	0.7以上
	透 水 性			透水量0.2g 漏水を認めない

※(財)日本検査塗料協会で実施した試験結果です。
試験方法は日本建築学会「ポリマーセメント系塗膜防水工業防水工事施工指針(案)」参考資料ポリマーセメント系塗膜防水材の品質試験方法に準拠。

■ビッグサンPTC、ビッグサンコートSC-200、SC-300、SC-400の特性及び性状

項目	特性及び性状／代表値			
	ビッグサンPTC	ビッグサンコートSC-200	ビッグサンコートSC-300	ビッグサンコートSC-400
主成分	アクリル酸エステル樹脂	エチレン・酢酸ビニル系樹脂	アクリル酸エステル系共重合樹脂	アクリル酸エステル系共重合樹脂
外 観	黄色液体	乳白色液体	乳白色液体	乳白色液体
不揮発分(%)	15.1	47.8	52.0	31.3
粘度(mPa・s)	1.7	153	2100※1	4.4

※1 BH型粘度計使用 10rpm

■ビッグサンパウダー(P-200、G-100、R-300、G-400)の特性及び性状

項目	特性及び性状／代表値			
	ビッグサンパウダーP-200	ビッグサンパウダーG-100	ビッグサンパウダーR-300	ビッグサンパウダーG-400
外 観	灰白色粉末	灰白色粉末	灰白色粉末	灰白色粉末
見掛け比重	0.98	1.38	1.40	1.41


■ビッグサンGRG工法の水質試験結果

■公的機関の試験結果報告書(水質)



■ビッグサンGR-J工法の水質試験結果

■公的機関の試験結果報告書(水質)



厚生省令第15号および
厚生労働省令第15号浸出試験 適合

水道施設の技術的水準を定める省令「厚生省令第15号」第1条17号八及び「厚生労働省令第15号」において定められている46項目について、厚生省令告示第45号(資機材等の材質に関する試験)の分析方法により試験を行った結果、全ての項目に合格しています。尚、同工法はポリマーセメント系塗膜防水材であるため、試験に供する前に、アク抜き処理(注水養生2週間)を行っています。現場で使用する場合においても、同様の処理条件でのアク抜き処理及び水洗いが必要となります。

施工上の注意

※詳しくは、別紙「標準施工要領書」をご一読ください。

- ビッグサンコートに所定量の水を添加し、その上から攪拌しつつビッグサンパウダーを徐々に添加し、だまがなくなるまで十分に攪拌することが基本です。
- 一度に規定量以上の厚塗りは避けてください。
- 湿度の高い地下内では、送風機や乾燥機を使用し、湿度を下げて施工してください。
- 気温が5℃以下の場合は施工を避けてください。
- ビッグサンコートは5℃～40℃の屋内で、またビッグサンパウダーは湿気のない場所で保管してください。
- 水槽内部に施工した場合は、最終工程終了後、結露などが発生しない状況で換気を良くし7日(20℃)以上養生してください。
- セメント製品に特有の現象である白華(エフロ)が発生する場合がありますが、品質に影響はありません。
- 下地の平面度が劣悪のときは、下地調整材で調整してから施工してください。
- 屋上等の施工で伸縮目地などに施工する場合は、ビッグサンクロスを2枚積層するか、ビッグサンマジテープで目地の動きを拡散してください。
- 屋上等の施工では、水たまり等がない様に下地の勾配を適切にとってください。
- 屋外での施工の場合、降雨積雪時および施工後に降雨の恐れがある場合は施工を避けてください。
- 夏期の金属屋根への施工は下地温度が高くなる為、材料の硬化が早くなる場合があります。
- 残った混合材料等は産業廃棄物として処理してください。
- 材料取扱い上の注意に関する詳細は安全データシートを参照ください。
- トップコートの塗布量は厳守してください。トップコートは防水層からのアルカリ成分の透過を抑える効果があります。トップコートの塗布量が少ないと防水層のアルカリ成分が透過し、白華(エフロ)析出が抑えられない場合があります。
- 土木用ビッグサンは、補強布を使用する場合があります。

商品一覧

■建築用防水材

品 名	荷 姿	用 途	備 考
ビッグサンコートSC-100	18kg	防水材液材	RA-3、RA-4、RB-5、RC-5、RB-6、RB-7、RB-8、RX、ACE、SR工法に適用
ビッグサンパウダーR-100	14kg	防水材粉材	RA-3、RA-4、RB-5、RC-5、RB-6、RB-7、RB-8、RX、ACE、SR工法に適用
ビッグサンコートSC-700	18kg	防水材液材	MR工法に適用
ビッグサンパウダーR-700	18kg	防水材粉材	MR工法に適用
ビッグサンプライマー#100	2.5kg	プライマー	
ビッグサンプライマー#100	10kg	プライマー	
プライマーMR	20kgセット	プライマー	MR工法に適用(主剤18kg缶、硬化剤2kg缶)
プライマーS(受注生産品)	16kg	プライマー	SR工法に適用
ビッグサントップ	20kg	防水材保護塗料	(珪砂入り)
ビッグサントップAU	8kg	防水材保護塗料	
ビッグサントップAS	8kg	防水材保護塗料	(珪砂入り)
ビッグサントップSi	18kgセット	防水材保護塗料	(主剤15kg缶、硬化剤3kg缶)
ビッグサンMRトップシルバー	16kg	防水材保護塗料	
ビッグサントップUR	10kg	高日射反射率塗料	
ビッグサントップSiクール	18kgセット	高日射反射率塗料	(主剤15kg缶、硬化剤3kg缶)
ビッグサンクロス	100m巻	防水層補強材	幅102cm、51cm、34cm、25cm、10cm
ビッグサンクロスV	100m巻	防水層補強材	幅102cm、51cm、34cm、25cm、10cm
ビッグサンRXテープ	50m×2巻	RXシートジョイント補強	幅10cm
ビッグサンRXボンド	18kg	RXシート接着剤	
ビッグサンRXシート	50m巻	通気緩衝シート	幅100cm、50cm
ビッグサンマジテープ	20m×2巻	目地補強材	幅10cm
ビッグサンMRテープ 35mm巾	50m×12巻	補強テープ	MR工法に適用
ビッグサンMRテープ 55mm巾	50m×8巻	補強テープ	MR工法に適用
ビッグサンシールプライマー#200	800g	プライマー	シール材専用プライマー



■土木用防水材

品 名	荷 姿	用 途	備 考
ビッグサンパウダーP-200	25kg	防水材粉材	GA-1工法に適用
ビッグサンコートSC-200	18kg	防水材液材	GA-2工法に適用
ビッグサンパウダーG-100	20kg	防水材粉材	GA-2工法に適用
ビッグサンコートSC-300	18kg	防水材液材	GR、GRG、GR-A、GR-B、GR-C、GR-D、GR-J工法に適用
ビッグサンパウダーR-300	18kg	防水材粉材	GR、GRG、GR-A、GR-B、GR-C、GR-D、GR-J工法に適用
ビッグサンコートSC-400	8kg	防水保護材	GRG工法に適用
ビッグサンパウダーG-400	17kg	防水保護材	GRG工法に適用
ビッグサンPTC	2.5kg	プライマー	GR、GRG、GR-A、GR-B、GR-C、GR-D、GR-J工法に適用
ビッグサンPTC	18kg	プライマー	GR、GRG、GR-A、GR-B、GR-C、GR-D、GR-J工法に適用
ビッグサンAプライマー	8kg	プライマー	UGA工法に適用
ビッグサンコートSC-2500	10kg	防水材液材	UGA工法に適用
ビッグサンパウダーR-2000	25kg	防水材粉材	UGA工法に適用
ビッグサンパウダーG-1000	20kg	防水材粉材	UGA工法に適用
スカイレジン AQ-2500	12kgセット	防食被覆材	GR-J工法に適用
スカイレジン FE-1000	15kgセット	防食被覆材	GR-A、GR-B、GR-C、GR-D工法に適用
スカイレジン FE-2000	15kgセット	防食被覆材	GR-C、GR-D工法クロス無しに適用
スカイレジン FE-3000	15kgセット	防食被覆材	GR-C、GR-D工法クロス無しに適用
スカイレジン AQプライマー	8kgセット	プライマー	(主剤4kg、硬化剤4kg)ポリ容器入り
スカイレジン AQパテ	30kgセット	エポキシパテ	(主剤20kg缶、硬化剤10kg缶)
ガラスクロス WL230	100m巻	防食層補強材	幅104cm、26cm

■下地処理材

品 名	荷 姿	用 途	備 考
スカイレジンエポフィラー	22.5kgセット	下地処理材	主材 17.5kg袋 硬化剤 5kg缶
スカイレジンプライマーE	10kgセット	下地処理材	主材 2kg袋 硬化剤 2kg 粉材 6kg
スカイレジンWE	24kgセット	下地処理材	主材 3kg袋 硬化剤 3kg 粉材 18kg
BSラピタル・エース	18.6kgセット	下地処理材	液材 3.6kg 粉材 15kg

■ 建築用防水材

プライマー(スレート屋根共用)		スレート屋根用プライマー		
				
商品名 荷 姿 主成分	ビッグサンプライマー#100 2.5、10 kg缶 カチオンアクリル系樹脂	スカイレジンプライマーE 10kgセット エポキシポリマーセメント	プライマーS(受注生産品) 18kg缶 ウレタン系樹脂	
金属屋根用プライマー		防水材主材・スレート屋根用防水材料		金属屋根用防水材料
				
プライマーMR 20 kgセット 弱溶剤型2液エポキシ系防錆プライマー	ビッグサンコートSC-100 18 kg缶 エチレン酢酸ビニル系樹脂	ビッグサンパウダーR-100 14 kg箱 特殊無機防水性骨材	ビッグサンコートSC-700 18 kg缶 アクリル系樹脂	ビッグサンパウダーR-700 18 kg袋 特殊無機防水性骨材
補強材料			金属屋根用補強材料	
				
ビッグサンクロス 100 m巻(102、51、34、25、10cm巾) ポリエステル(不織布)	ビッグサンクロスV 100 m巻(102、51、34、25、10cm巾) ガラスクロス+ポリエステル	ビッグサンメジテープ 20 m巻×2/箱 ブチルゴム+クロスV	ビッグサンMRテープ 50m巻(35、50mm巾) アクリル粘着層付テープ	
通気緩衝工法用材料			シール材専用プライマー	
				
ビッグサンRXテープ 50 m巻×2/箱 ガラスクロス+PVA	ビッグサンRXシート 50 m巻 ポリエチレン	ビッグサンRXボンド 18 kg缶 アクリル酸エステル系重合樹脂	ビッグサンシールプライマー#200 800 g缶 ウレタン系樹脂	
防水層保護塗料				
				
ビッグサントップ 20 kg缶 エチレン酢酸ビニル系樹脂	ビッグサントップAU 8 kg缶 ポリウレタン変性アクリル共重合樹脂	ビッグサントップAS(珪砂入) 8 kg缶 ポリウレタン変性アクリル共重合樹脂	ビッグサントップSi 18 kgセット 2液弱溶性型シリコン樹脂	ビッグサンMRトップシルバー 16 kg缶 ポリウレタン変性アクリル共重合樹脂
高日射反射率塗料				
				
ビッグサントップUR 10 kg缶 ポリウレタン変性アクリル共重合樹脂	ビッグサントップSiケール 18 kgセット 2液弱溶性型シリコン樹脂			

■ 土木用防水材

プライマー		防水材主材料		
				
商品名 荷 姿 主成分	ビッグサンPTC 2.5、18 kg缶 アクリル酸エステル系樹脂	ビッグサンコートSC-300 18 kg缶 アクリル酸エステル系共重合樹脂	ビッグサンパウダーR-300 18 kg袋 特殊無機防水性骨材	
UGA工法用材料		防水保護材料		
				
ビッグサンコートAプライマー 8 kg缶 アクリル酸エステル系共重合樹脂	ビッグサンコートSC-2500 10 kg缶 アクリル酸エステル系共重合樹脂	ビッグサンコートSC-400 8 kg缶 アクリル酸エステル系共重合樹脂	ビッグサンパウダーG-400 17 kg袋 特殊無機防水性骨材	
				
ビッグサンパウダーR-2000 25 kg袋 特殊無機防水性骨材	ビッグサンパウダーG-1000 20 kg袋 特殊無機防水性骨材	ビッグサンコートSC-200 18 kg缶 エチレン酢酸ビニル系樹脂	ビッグサンパウダーG-100 18 kg袋 特殊無機防水性骨材	ビッグサンパウダーP-200 25 kg袋 無機質セメント系粉体
浸透性塗布防水材料				
ケイ酸質系塗布防水材料				
防食被覆材料				
				
スカイレジンFE-1000 15 kgセット 無溶剤型エポキシ樹脂	スカイレジンFE-2000 15 kgセット 無溶剤型エポキシ樹脂	スカイレジンFE-3000 15 kgセット 無溶剤型エポキシ樹脂	スカイレジンAQ-2500 12 kgセット 水分散型エポキシ樹脂	スカイレジンAQパテ 30 kgセット 無溶剤型エポキシ樹脂
				
スカイレジンAQプライマー 8 kgセット 無溶剤型エポキシプライマー				
防食補強材料		下地処理材料		
				
ガラスクロス WL230 100m巻(104、26cm巾) ガラスクロス	商品名 荷 姿 主成分	スカイレジンプライマーE 10 kgセット エポキシポリマーセメント	スカイレジンエポフィラー 22.5kgセット エポキシポリマーセメント	
				
	スカイレジンWE 24 kgセット エポキシポリマーセメント	BSラビタルース 18.6 kgセット アクリル系ポリマーセメント		

実績



■東京都美術館



■広島駅前



■帯広空港



■東京駅



■ダイバーシティ



■グランフロント大阪



■国技館



■羽田クロノゲート



■パレスホテル



■大阪市営住宅